

Ürün Adı : RAPİD BOYA

Ürün Kodu : SBS-01-HRE

Tanım : Modifiye alkyd reçine esaslı, hava kurumalı, hızlı kuruyan parlak son kat bir boyadır. Örtücülüğü, su dayanımı, endüstri tesislerindeki atmosferik koşullara karşı korozyon dayanımı, yapışması ve elastikiyeti mükemmeldir. Yüksek mekanik dirence sahiptir.

Ambalaj Şekli : 20 Kg

Renk : Ral Renkleri

Standart : Ürün standardı

Kullanım Yerleri : Her türlü makine aksamı, ziraat, ev ve bahçe aletleri, traktör, römork, ekovat, transformatör, oto radyatör aksamaları, varıl, vana, çelik eşya (masa, dolap) ,petrol rafineleri ve petrokimya tesislerinde, sanayi tesislerinde her türlü tank ve boruların dış yüzeylerinde, çelik konstrüksiyonlarda, liman tesislerinde sonkat boya olarak kullanılır.

Özellikleri : Çabuk kuruyan, iklim şartlarına ve darbelere dayanıklı, metal yüzeylere yapışma kabiliyeti yüksek, tek katta örtme özelliğine sahip endüstriyel sonkat bir boyadır.

Teknik Özellikleri

Bağlayıcı Tipi	: Modifiye Rapid Alkid
Renk	: Ral Renkleri
Parlaklık	: Parlak
Yoğunluk	: 1,1 gr/cm ³
Katı Madde	: Ağırlıkça %68 Hacimce %52
Voc (Uçucu organik madde)	: 420 gr/lt
Uygulama Şekli	: Püskürtme, daldırma
Uygulama Tineri	: Sırboya Rapid Tiner (SBS-01-HRT)

Boyanabilir Alan	Kuru Film Kalınlığı (mikron)	Yaş Film Kalınlığı (mikron)	Teorik Yayılma
Uygulanabilir Boya Filmi	30-50	60-100	13,4-9,1m ² /lt
Önerilen Boya Filmi	40	85	9,1 m ² /lt

Kuruma Süresi	
Yüzey kuruma	: 10 dk/20 °C
Montaj kuruma	: 1 – 2 saat/20 °C
Tam kuruma	: 7 Gün/20 °C

SIR BOYA KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş

ADRES: KİMYA SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ MELEK ARAS BULVARI
C-18 TUZLA/ İSTANBUL
Tel: 0216 593 09 60 (3pbx) Fax: 0216 593 03 47
E-posta: sirboya@superonline.com

UYGULAMA :**1-Yüzey Hazırlama :**

Uygulama yapılacak yüzeyler temiz, kuru, pas ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeydeki eski kabarmış boya kalıntıları temizlenmeli, yüzeydeki seviye farklarını gidermek için lokal macunlama yapılmalı ve zımparalanmalı ve Sır Rapid Astar ile astarlanmalıdır.

2-Uygulama Şekli :

Uygulamaya hazır hale getirilen boya istenilen kuru film kalınlığı elde edilinceye kadar 2 yada 3 kat uygulanmalıdır. Yeni kat uygulama süresi min. 10-15 dk, max. 50- 60 dk olmalıdır

Fırça	Rulo	Havalı Püskürtme	Havasız Püskürtme (Airless)
35-40 sn	45-50 sn	3-4bar 1,8 mm %15	100 bar 0,021 inch %12 Tiner

Depolama Şartları :

Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.

Önemli Uyarılar :

Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 15-35°C olmalıdır.Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri SIR Rapid Tineri ile temizlenmelidir. Uygulanan yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır. Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır. Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır. Kısmi kullanımlardan sonra; ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Tehlike Uyarıları :

R 11 : Kolay alevlenebilir

R 20/21/22 : Solunduğunda, deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları :

S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 3 / 7 / 9 : Kutuyu iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.

S 16 : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz, sigara içmeyiniz.

S 24 / 25 : Göz ve cilt temasından kaçınınız.

S 29 : Kanalizasyona atmayınız.

S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

S 51 : Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

Not: Bu boya tamamen profesyonel kullanıcılar içindir.

Bu bilgiler normal şartlar altında laboratuvar deney ve araştırmalarına dayanarak hazırlanmıştır. Uygun olmayan koşullarda yapılan uygulamalardan firmamız sorumlu değildir. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Boya ile ilgili sorunlarınız için lütfen teknik servisimize danışınız.

SIR BOYA KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş

ADRES: KİMYA SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ MELEK ARAS BULVARI
C-18 TUZLA/ İSTANBUL
Tel: 0216 593 09 60 (3pbx) Fax: 0216 593 03 47
E-posta: sirboya@superonline.com