

Ürün Adı :SIR AQA LACK

Ürün Kodu : SBS-PH6-513

Tanım : Epoksi reçine esaslı iki komponentli şeffaf verniktir.

Ambalaj Şekli : I.Komponent-16 kg II.Komponent-4 kg

Renk : Şeffaf

Standart : Ürün standardı

Kullanım Yerleri : Yüksek fiziksel ve kimyasal direnç istenilen durumlarda her tür ahşap, metal ve beton yüzeye uygulanır.

Özellikleri : Kimyasal direnci çok yüksektir. Yapışma, sertlik, elastikiyet gibi mekanik özellikleri mükemmeldir.

Teknik Özellikleri

Bağlayıcı Tipi	: Epoxy reçine
Yoğunluk (g/ml)(23 °C)	: 1,00 ± 0.05
Katı Madde (Ağırlıkça %)	: 60 ± 2
Parlaklık	: Parlak
Su / Solventlere Dayanıklılık	: Çok iyi
Parlama Noktası (°C)	: <21
Karışım Ömrü	: 6-8 saat.
Kaplama Kapasitesi (Teorik)	: 5-6 m ² / lt (30 µ kuru film kalınlığı)
Kaplama Kapasitesi (Pratik)	: 0,150- 0,200 kg/m ² (tek katta)
Tavsiye edilen kat sayısı	: 2 Kat
Kuruma Süresi (20°C)	: İlk Kuruma : 2 saat
	Kuruma : 24 saat
	İkinci Kat Uygulama : 24 saat
	Tam Sertleşme : 7 gün.
İnceltme Oranı	: İnceltilmeden kullanılır.

SIR BOYA KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş

ADRES: KİMYA SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ MELEK ARAS BULVARI
C-18 TUZLA/ İSTANBUL
Tel: 0216 593 09 60 (3pbx) Fax: 0216 593 03 47
E-posta: sirboya@superonline.com

UYGULAMA :**1-Yüzey Hazırlama :**

Uygulama yapılacak yüzeyler yağ, kir ve nemden arındırılmalıdır.

2-Uygulama Şekli :

I. ve II. Komponentler karışım oranına dikkat edilerek birbirleriyle karıştırılıp, 5-10 dakika dinlendirildikten sonra; fırça veya rulo ile bir veya iki kat halinde, katlar arasında 24 saat beklenerek tatbik edilir.

Depolama Şartları :

Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.

Önemli Uyarılar :

Komponentler birbirleri ile iyice karıştırılmalıdır. Karışım ömrü dolduktan sonra boya kullanılamayacağından, malzemenin fire vermemesi için karışım oranları dikkate alınarak küçük miktarlarda karışımlar hazırlanmalıdır. Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri SIR Epoxy Tineri ile temizlenmelidir. Uygulanan yüzeyler 7 gün süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır. Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır. Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır. Kısmi kullanımlardan sonra; ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Tehlike Uyarıları :

R 11 : Kolay alevlenebilir

R 20/21/22 : Solunduğunda, deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları :

S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 3 / 7 / 9 : Kutuyu iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.

S 16 : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz, sigara içmeyiniz.

S 24 / 25 : Göz ve cilt temasından kaçınınız.

S 29 : Kanalizasyona atmayınız.

S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

S 51 : Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

Not: Bu uygulama tamamen profesyonel kullanıcılar içindir.

Bu bilgiler normal şartlar altında laboratuvar deney ve araştırmalarına dayanarak hazırlanmıştır. Uygun olmayan koşullarda yapılan uygulamalardan firmamız sorumlu değildir. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Boya ile ilgili sorunlarınız için lütfen teknik servisimize danışınız.

SIR BOYA KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş

ADRES: KİMYA SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ MELEK ARAS BULVARI
C-18 TUZLA/ İSTANBUL
Tel: 0216 593 09 60 (3pbx) Fax: 0216 593 03 47
E-posta: sirboya@superonline.com