

Ürün Adı : POLİÜRETAN İPEKMAT BOYA

Ürün Kodu : SBS-01-POL

Tanım : Poliüretan reçine esaslı çift komponentli son kat ipekmat boyadır.

Ambalaj Şekli : I.Komponent :12 kg II.Komponent: 6 Kg

Renk : Ral kartelası

Standart : Ürün standardı

Kullanım Yerleri : Masif ve MDF gibi her türlü ahşap yüzeylerde koruma ve dekoratif görünüm sağlamak için kullanılır. Bütün lake uygulamalarında, banyo-mutfak gibi demonte mobilya üretiminde, kapı-masa-lambri gibi büyük yüzeylerde başarılı bir şekilde kullanılır.

Özellikleri :İpekmat görünümlü, düzgün yüzey oluşturan, yüksek kapaticılık gücüne sahip, kimyasal maddelere, çizilmeye ve darbelere karşı dayanıklıdır. Sararmaya karşı dirençli son kat ipekmat mobilya boyasıdır.

Teknik Özellikleri

Bağlayıcı Tipi	: Poliüretan Reçine
Yoğunluk (g/ml)(20 °C)	: 1.30 ± 0.05
Katı Madde (Ağırlıkça %)	: 65 ± 5
Parlaklık	: İpekmat
Su / Solventlere Dayanıklılık	: Çok iyi
Kaplama Kapasitesi (Teorik)	: 12 m ² / lt (30µ kuru film kalınlığında)
Esneklik	: İyi
Tavsiye Edilen Kat Sayısı	: 1-2 Kat
Karışım Ömrü	:4-5 saat
Kuruma Süresi (23°C,%80 Bağlı Nem)	: İlk Kuruma : 1/2 saat Kuruma : 6-8 saat İkinci kat uygulama : 6-8 saat Tam Sertleşme : 72 saat

SIR BOYA KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş

ADRES: KİMYA SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ MELEK ARAS BULVARI
C-18 TUZLA/ İSTANBUL
Tel: 0216 593 09 60 (3pbx) Fax: 0216 593 03 47
E-posta: sirboya@superonline.com

UYGULAMA :**1-Yüzey Hazırlama :**

Uygulama yapılacak tüm yüzeyler nem, kir, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.

2-Uygulama Şekli :

Boyaya önerilen karışım oranında sertleştirici ve tiner ilavesi yapılarak homojen bir karışım elde edilmeli ve akabinde uygulama yapılacak ekipmana bağlı olarak tiner ilavesi yapılarak, karışım 10 dakika dinlendirilmeli karışım ömrü süresince tüketilmelidir. Karışım homojen hale getirildikten sonra katlar arasında 5- 10 dakika ön buharlaşma süresi verilerek 1-2 kat uygulanır. Katlar arasında uzun süreli beklemelemlerde sonraki kat uygulamadan önce, yapışmanın sağlıklı olması için yüzeyin çok temiz olması şarttır.

Depolama Şartları :

Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.

Önemli Uyarılar :

Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 15-35°C olmalıdır. Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri SIR Poliüretan Tineri ile temizlenmelidir. Uygulanan yüzeyler 72 saat süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır. Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır. Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır. Kısmi kullanımlardan sonra; ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Tehlike Uyarıları :

R 11 : Kolay alevlenebilir

R 20/21/22 : Solunduğunda, deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları :

S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 3 / 7 / 9 : Kutuyu iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.

S 16 : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz, sigara içmeyiniz.

S 24 / 25 : Göz ve cilt temasından kaçınınız.

S 29 : Kanalizasyona atmayınız.

S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

S 51 : Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

Not: Bu boya tamamen profesyonel kullanıcılar içindir.

Bu bilgiler normal şartlar altında laboratuvar deney ve araştırmalarına dayanarak hazırlanmıştır. Uygun olmayan koşullarda yapılan uygulamalardan firmamız sorumlu değildir. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Boya ile ilgili sorunlarınız için lütfen teknik servisimize danışınız.

SIR BOYA KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş

ADRES: KİMYA SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MELEK ARAS BULVARI
C-18 TUZLA/ İSTANBUL
Tel: 0216 593 09 60 (3pbx) Fax: 0216 593 03 47
E-posta: sirboya@superonline.com