

Ürün Adı : SIR POLİÜRETAN İPEKMAT VERNİK

Ürün Kodu : SBS-01-PV

Tanım : Poliüretan reçine esaslı iki komponentli son kat ipekmat verniğidir.

Ambalaj Şekli : I.Komponent 12 kg II.Komponent 6 kg

Renk : Renksiz,şeffaf

Standart : Ürün standardı

Kullanım Yerleri : Her cins ahşap ve kaplama yüzey üzerine uygulanır. Yüzeyi UV ışınlarından korur.

Özellikleri : İki komponentli, uygulandığı yüzeye kuvvetle yapışan , kimyasal etkenlere, darbelere ve UV ye dayanıklı ipekmat bir verniktir.

Teknik Özellikleri

Bağlayıcı Tipi	:Poliüretan reçine
Yoğunluk (g/ml)	:1,00 ± 0.05
Katı Madde (Ağırlıkça %)	: 50 ±2
Parlaklık (Gloss, 60°)	: İpekmat
Parlama Noktası (°C)	: <21
Su / Solventlere Dayanıklılık	:İyi
Karışım Ömrü (20°C)	:3-4 saat
Tavsiye edilen yaş film kal.	:90-100µ
Kaplama Kapasitesi (Teorik)	: 10 m ² / lt (30 µ kuru film kalınlığı)
Kaplama Kapasitesi (Pratik)	:0,06-0,08 kg/m ² (Tek Kat)
Tavsiye Edilen KatSayısı	: 2-3 kat
Kuruma Süresi (23°C,%50RR)	İlk kuruması : 1-2 saat Kuruma : 6-8 saat Tam Sertleşme : 7 gün
İnceltme Oranı	: %10-15 SIR Poliüretan Tineri ile inceltilir. (Uygulama şartlarına bağlı olarak)

SIR BOYA KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş

ADRES: KİMYA SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MELEK ARAS BULVARI
C-18 TUZLA/ İSTANBUL
Tel: 0216 593 09 60 (3pbx) Fax: 0216 593 03 47
E-posta: sirboya@superonline.com

UYGULAMA :**1-Yüzey Hazırlama :**

Poliüretan İpekmat Vernik;Poliüretan son kat boya tatbik edilmiş yüzeylere uygulanır.Son kat vernik uygulanacak yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır.

2-Uygulama Şekli :

I. ve II. Komponentler birbirleri ile iyice karıştırılıp, 5-10 dakika dinlendirildikten sonra; tatbik şekline bağlı olarak %15-20 oranında Sır Poliüretan Tineri ile inceltilerek, havalı veya havasız boya tabancası ile tek kat halinde tatbik edilir.

Depolama Şartları :

Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.

Önemli Uyarılar :

Vernik kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5-35°C olmalıdır. Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri SIR Poliüretan Tineri ile temizlenmelidir. SIR Poliüretan Parlak Vernik uygulanan yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır. Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır. Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır. Kısmi kullanımlardan sonra; ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Tehlike Uyarıları :

R 11 : Kolay alevlenebilir

R 20/21/22 : Solunduğunda, deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları :

S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 3 / 7 / 9 : Kutuyu iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.

S 16 : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz, sigara içmeyiniz.

S 24 / 25 : Göz ve cilt temasından kaçınınız.

S 29 : Kanalizasyona atmayınız.

S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

S 51 : Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

Not: Bu uygulama tamamen profesyonel kullanıcılar içindir.

Bu bilgiler normal şartlar altında laboratuvar deney ve araştırmalarına dayanarak hazırlanmıştır. Uygun olmayan koşullarda yapılan uygulamalardan firmamız sorumlu değildir. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Vernik ile ilgili sorunlarınız için lütfen teknik servisimize danışınız.

SIR BOYA KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş

ADRES: KİMYA SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MELEK ARAS BULVARI
C-18 TUZLA/ İSTANBUL
Tel: 0216 593 09 60 (3pbx) Fax: 0216 593 03 47
E-posta: sirboya@superonline.com