



TEKNİK DOKÜMAN

Doküman No :	TD.7.008
Revizyon No :	00
Yayın Tarihi :	22.10.2012
Sayfa No :	1/2

- Ürün Adı** : SELÜLOZİK ASTAR
- Ürün Kodu** : SBS-10-NTSA
- Tanım** : Nitroselüloz ve alkid reçine esaslı, hava kurumalı bir astardır.
- Ambalaj Şekli** : 18 Kg
- Renk** : Gri
- Standart** : Ürün standardı
- Kullanım Yerleri** : Her türlü metal yüzey için geliştirilmiş bir astardır.
- Özellikleri** : Çabuk kuruyan, metal yüzeylere iyi yapışan, yüksek dolgu gücüne sahip, kolay zımparalanan bir astardır.

Teknik Özellikleri

- Bağlayıcı Tipi : Modifiye Alkid/Nitroselüloz
- Renk : Gri
- Parlaklık : Mat
- Yoğunluk : 1,25 gr/cm³
- Katı Madde (Ağırlıkça) : %55
- Uygulama Şekli : Püskürtme, daldırma
- Uygulama Tineri : Sırboya Selülozik Tiner
- Parlama Noktası (°C) : < 21
- Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 17 m² / lt (30 µ kuru film kalınlığı)
- Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 0,070 - 0,080 lt/m² (tek katta)
0,095 - 0,105 kg/m² (tek katta)
- Tavsiye edilen kat sayısı : İki veya üç kat
- Kuruma Süresi (20°C) : Dokunma kuruması : 5 - 10 dakika
Zımpara kuruması : 2 - 3 saat
- İnceltme Oranı : %25 - 30 (Sır Selülozik Tiner ile)

SIR BOYA KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş

ADRES: KİMYA SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ MELEK ARAS BULVARI
C-18 TUZLA/ İSTANBUL
Tel: 0216 593 09 60 (3pbx) Fax: 0216 593 03 47
E-posta: sirboya@superonline.com





TEKNİK DOKÜMAN

Doküman No :	TD.7.008
Revizyon No :	00
Yayın Tarihi :	22.10.2012
Sayfa No :	2/2

UYGULAMA :

1-Yüzey Hazırlama :

Uygulama yapılacak yüzeyler temiz, kuru, pas ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeydeki eski kabarmış boya kalıntıları temizlenmeli, yüzeydeki seviye farklarını gidermek için lokal macunlama yapılmalı ve zımparalanmalıdır.

2-Uygulama Şekli :

Uygulamaya hazır hale getirilen boya istenilen kuru film kalınlığı elde edilinceye kadar 2 yada 3 kat uygulanmalıdır. Yeni kat uygulama süresi min. 10-15 dk, max. 50- 60 dk olmalıdır

Depolama Şartları :

Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.

Önemli Uyarılar :

Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 15-35°C olmalıdır. Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri SIR Selülozik Tineri ile temizlenmelidir. Uygulanan yüzeyler 24 saat süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır. Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır. Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır. Kısmi kullanımlardan sonra; ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Tehlike Uyarıları :

R 11 : Kolay alevlenebilir

R 20/21/22 : Solunduğunda, deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları :

S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 3 / 7 / 9 : Kutuyu iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.

S 16 : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz, sigara içmeyiniz.

S 24 / 25 : Göz ve cilt temasından kaçınınız.

S 29 : Kanalizasyona atmayınız.

S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

S 51 : Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

Not: Bu boya tamamen profesyonel kullanıcılar içindir.

Bu bilgiler normal şartlar altında laboratuvar deney ve araştırmalarına dayanarak hazırlanmıştır. Uygun olmayan koşullarda yapılan uygulamalardan firmamız sorumlu değildir. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Boya ile ilgili sorunlarınız için lütfen teknik servisimize danışınız.

SIR BOYA KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş

ADRES: KİMYA SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ MELEK ARAS BULVARI
C-18 TUZLA/ İSTANBUL
Tel: 0216 593 09 60 (3pbx) Fax: 0216 593 03 47
E-posta: sirboya@superonline.com

