

**Ürün Adı** : SIR SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI

**Tanım** : Su bazlı akrilik Quick-set emülsiyon esaslı yol çizgi boyasıdır. TS EN 1871 ve TS EN 1436 standartlarının gereklerini yerine getirecek şekilde formüle edilmiştir.

**Ambalaj Şekli** : 25 Kg

**Renk** : Sarı , Beyaz

**Standart** : Ürün standardı

**Kullanım Yerleri** : Karayolu, kaldırım veya yaya geçitlerinin kontrol çizgilerinin işaretlenmesi için geliştirilmiştir. Asfalt ve betona uygulanabilir

**Özellikleri** : Çabuk kuruduğu ve sertleştiği için en geç 30 dk içinde uygulama yapılan alan trafiğe açılır. Su bazlı olması nedeni ile çevreye ve insan sağlığına herhangi bir zararlı etkisi yoktur.

#### Teknik Özellikleri

|                                            |                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Bağlayıcı Tipi                             | : Su bazlı akrilik Quick-set emülsiyon                      |
| Viskozite (25°C, KU)                       | : 85 ±5                                                     |
| Yoğunluk (g/ml)                            | : 1,60 ± 0.02                                               |
| Katı madde Miktarı (%)                     | :75 ± 0.02                                                  |
| Parlaklık Faktörü                          | : Beyaz LF7 $\beta \geq 0,85$<br>Sarı LF2 $\beta \geq 0,50$ |
| Örtme Gücü                                 | : Min 90 (Sarı),<br>: Min 95 (Beyaz)                        |
| Depolama Kararlılığı                       | : Min 4 Puan                                                |
| Kuruma Süresi (23°C,%50RR): Dokunma Kuruma | : 8-10 dakika                                               |
| Tam Kuruma                                 | : 30 dakika                                                 |
| Su Miktarı (%)                             | : Max. 4                                                    |

SIR BOYA KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş

ADRES: KİMYA SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MELEK ARAS BULVARI  
C-18 TUZLA/ İSTANBUL  
Tel: 0216 593 09 60 (3pbx) Fax: 0216 593 03 47  
E-posta: [sirboya@superonline.com](mailto:sirboya@superonline.com)

**UYGULAMA :****1-Yüzey Hazırlama :**

Uygulama yapılacak yüzeyin kuru, tozsuz, yağ ve diğer kirlerden arındırılmış olması sağlanmalıdır. Yolun yüzey sıcaklığının 5 °C'nin üzerinde olması gerekmektedir. Yolda mevcut bulunan boyanın temizlenmesi tavsiye edilir. Ancak yüzeydeki eski boya kolay temizlenemiyorsa üzerine uygulama yapılabilir.

**2-Uygulama Şekli :**

Otomatik uygulama ekipmanları ile yol yüzeyine püskürtülerek ve üzerine cam kürecikler dökülerek uygulanması tavsiye edilir. İhtiyaç halinde rulo ile de uygulama yapılır. Ürün uygulama viskozitesinde olduğu için inceltmeye ihtiyaç yoktur. İhtiyaç duyulursa su ile inceltir. Şehir içi ve şehirlerarası yolların, havaalanlarının, otoparkların, depoların ve her türlü alanın çizilmesi ve işaretlenmesinde kullanılır.

**Depolama Şartları :**

Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında iki yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.

**Önemli Uyarılar :**

Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.Her uygulamadan sonra; fırça veya rulo su ile temizlenmelidir. Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.

**Tehlike Uyarıları :**

R 22 : Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

**Güvenlik Uyarıları :**

S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 3 / 7 : Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz.

S 24 / 25 : Göz ve cilt temasından kaçınınız.

S 29 : Kanalizasyona atmayınız.

S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz

Not: Bu boya tamamen profesyonel kullanıcılar içindir.

Bu bilgiler normal şartlar altında laboratuvar deney ve araştırmalarına dayanarak hazırlanmıştır. Uygun olmayan koşullarda yapılan uygulamalardan firmamız sorumlu değildir. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Boya ile ilgili sorunlarınız için lütfen teknik servisimize danışınız.

SIR BOYA KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş

ADRES: KİMYA SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MELEK ARAS BULVARI  
C-18 TUZLA/ İSTANBUL  
Tel: 0216 593 09 60 (3pbx) Fax: 0216 593 03 47  
E-posta: [sirboya@superonline.com](mailto:sirboya@superonline.com)